

测试报告

No. SH6097190/ CHEM

Date: Aug. 4, 2006

Page 1 of 2

宁波乐金甬兴化工有限公司
宁波市镇海区后海塘工业区海天路 66 号

基于委托检验样品 ABS 树脂(白色)的报告如下:

SGS 相关号 : 10029618-1
型号 : 121H-0186
料号 : 67J002-8-40
主要成份 : ABS 树脂


样品收到日期 : 2006-08-01
样品试验日期 : 2006-08-01—2006-08-04

试验要求 : 1) 测定委托样品的镉含量
2) 测定委托样品的铅含量
3) 测定委托样品的汞含量
4) 测定委托样品的六价铬含量
5) 测定委托样品的多溴联苯(PBBs),多溴联苯醚(PBBEs/PBDEs)含量

试验方法 : 1) 参照 BS EN 1122:2001 方法 B 或其他酸消解
采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)进行分析或原子吸收光谱法(AAS)进行分析
2) 参照美国环境保护局(US EPA)方法 3050B/ 3051/ 3052 或其他酸消解
采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) 进行分析或原子吸收光谱法(AAS)进行分析
3) 参照 US EPA 3052 方法或其他酸消解
采用电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)或 US EPA 7473 采用测汞仪进行分析.
4) 参照 EPA 3060A 方法进行碱性消解,并参照 EPA 7196A 方法采用紫外-可见分光光度计进行
比色分析
5) 参照 USEPA 8081A/8270D/3540C/3550C, 采用 GC-MS 进行分析

试验结果 : 见下一页

SGS-CSTC 化学实验室授权签字



张曜
高级主管

SGS-CSTC 化学实验室授权签字



郝金玉
实验室经理

本报告是发布日期为 2006 年 08 月 04 日编号为 SH6097189/CHEM 英文检测报告的中文译本。如有异议, 以英文版本为准。

测试报告

No. SH6097190/ CHEM

Date: Aug. 4, 2006

Page 2 of 2

试验结果 :

序号	项目	单位	检测极限值	A
1	镉(Cd)	mg/kg	2	N.D.
2	铅(Pb)	mg/kg	2	N.D.
3	汞(Hg)	mg/kg	2	N.D.
4	六价铬(Cr VI)	mg/kg	2	N.D.
5	多溴联苯定量分析	---	---	---
	一溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	二溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	三溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	四溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	五溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	六溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	七溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	八溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	九溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	十溴联苯	mg/kg	5	N.D.
	多溴联苯醚定量分析	---	---	---
	一溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	二溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	三溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	四溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	五溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	六溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	七溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	八溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	九溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.
	十溴联苯醚	mg/kg	5	N.D.

样品外观描述(照片见附页):


A. 白色塑料粒子

备注: 1mg/kg=1ppm=0.0001%

N.D.=未检出 (低于检测极限值)

报告结束

PHOTO APPENDIX



SGS authenticate the photo on original report only

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Chemical Laboratory



Ella Zhang
Sr. Section Head

Signed for and on behalf of
SGS-CSTC Chemical Laboratory



Sandy Hao
Lab Manager